

C-Bond®

Seite 2 - de: Gebrauchsanweisung

Page 3 - en: Instructions for use

Page 4 - fr: Manuel d'instruction

Página 5 - es: Instrucciones de uso

Pagina 6 - it: Istruzioni per l'uso

Strana 7 - bs: Uputstvo za upotrebu

Pagină 8 - ro: Instrucțiuni de utilizare

Sayfa 9 - tr: Kullanma kılavuzu

Strona 10 - pl: Instrukcja użytkowania

Página 11 - pt: Manual de instruções

Ctp. 12 - ru: Инструкция по применению



We know how

Instructions for use

Patient target group

Children, adolescents, adults and older patients

Intended users

Dentist

Composition

Qualitative data:

Oligomeric methacrylates, HEMA, camphorquinone

Quantitative data in % G/G: Methacrylates 98, Additive 2

Intended purpose of the product

C-Bond is an adhesive with excellent adhesion to dentin and etched enamel. It improves the adhesion between composite and tooth surface.

Indications

C-Bond is used for improved adhesion of composites to enamel and dentin. It also improves the adhesion between glass ionomer underfilling cements and composite fillings ("sandwich technique").

Contraindications

C-Bond must not be used in the pulp area.

Performance characteristics of the product

Curing by irradiation with light.

Specific precautions

None

Application

The cavity should be prepared according to the rules of the adhesive filling technique. Depending on the situation, calcium hydroxide paste (Calcident 450) or an underfilling cement should be placed in deep cavities. According to the etch-bond technique, the enamel is etched, rinsed and then dried. Glass ionomer cement filling should not be etched, but only roughened.

After the prepared cavity is dry, 1-2 drops of light-curing C-Bond are dropped onto the mixing block (reseal the bottle immediately) and, using a brush or foam pellets, laid down in a thin layer. Excess is removed with a dry brush or a pellet. This is followed by curing with halogen light (15 seconds).

Light devices should emit at 450 nm at 500 mW/cm² and should be checked regularly.

Warnings**Residual risks**

The processing instructions and precautionary measures described in the instructions for use of the product must be observed in any case. If, despite following these instructions, an adverse reaction occurs in the patient or other adverse events occur, we request that you inform us in every case, describing the accompanying circumstances as precisely as possible.

Side effects

Undesirable side effects of this medical device, when the device is properly processed and used, are extremely rare.

If you become aware of any adverse effects – even in doubtful cases – please inform us and describe the accompanying circumstances and symptoms as precisely as possible .

No risks in the event of an overdose are known of.

Interactions

Interaction of the product with other medical devices, medicinal products or other substances is not known.

Storage

Store C-Bond in a cool, dry place and protect from light. The Product should be stored between 0° C - 22°C.

Minimum shelf life

3 years

Do not use after the expiry date.

Variants

REF WP4300 1 x 5.0 ml liquid

REF WP4230 1 x 10.0 ml liquid

Disposal

Unused material can be cured and disposed of with household waste. Uncured material should be disposed of as methacrylate waste.

All serious incidents related to the device shall be reported to the manufacturer and to the competent authority of the Member State in which the user and/or the patient is established.



We know how

dent a pharm
Produktionsgesellschaft mbH
Schusterring 35
25355 Barmstedt/Germany
Fon: +(49) 4123/9225-0
Fax: +(49) 4123/9225-48
www.dent-a-pharm.de
info@dent-a-pharm.de

Willmann & Pein GmbH
Schusterring 35
25355 Barmstedt/Germany
Fon: +(49) 4123/9228-0
Fax: +(49) 4123/9228-49
www.wp-dental.de
info@wp-dental.de



Made in Germany
10.10.20234
2024-REV-013
H315 causes skin irritation
H317 may cause allergic skin reactions
H319 causes serious eye irritation
H335 may cause respiratory irritation
H411 toxic to aquatic organisms, with long-lasting effect

Istruzioni per l'uso

Gruppo target dei pazienti

Bambini, adolescenti, adulti e pazienti anziani

Utilizzatore previsto

Dentista

Composizione

Dati qualitativi:
oligomeri metacrilati, idrossietil metacrilato (HEMA), canforochinone

dati quantitativi in % G/G: metacrilati 98, additivi 2

Destinazione d'uso del prodotto

C-Bond è un adesivo con eccellenti proprietà di aderenza alla dentina e allo smalto mordenzato. Migliora l'adesione tra il composito e la superficie dentale.

Indicazioni

C-Bond serve a migliorare l'aderenza dei composti allo smalto e alla dentina. Inoltre, migliora l'aderenza tra i cementi vetroionomerici di riempimento e le otturazioni in composito ("tecnica a panino").

Controindicazioni

C-Bond non deve essere utilizzato nell'area della polpa.

Caratteristiche del prodotto

Indurimento mediante irradiazione con la luce.

Precauzioni speciali

Nessuna

Modalità d'uso

La cavità deve essere preparata in conformità con le regole previste per la tecnica di otturazione adesiva. Nelle cavità profonde va applicata, a seconda della situazione, pasta a idrossido di calcio (Calcident 450) o cemento per otturazioni. Lo smalto dentale viene mordenzato, pulito e quindi fatto asciugare secondo la tecnica del bonding con mordenatura. L'otturazione in cemento vetroionomerico non deve essere mordenzata, bensì soltanto irruvidita.

Quando la cavità preparata è asciutta, si versano 1-2 gocce di C-Bond fotopolimerizzante sul blocco di miscelazione (richiudere immediatamente il flacone) e si applicano in uno strato sottile con l'ausilio di un pennello o di un pellet in gommapiuma. Le ecedenze vengono rimosse con un pennello asciutto o un pellet. Dopodiché si indurisce il materiale con una luce alogena (15 secondi).

Gli apparecchi a luce devono avere lunghezza d'onda di emissione di 450 nm a 500mW/cm² ed essere controllati regolarmente.

Avvertenze rischi residui

Le istruzioni di lavorazione e le misure precauzionali descritte nelle istruzioni per l'uso accluse al prodotto devono essere osservate in ogni caso. Qualora si verificasse una reazione indesiderata nel paziente o insorgessero altri eventi indesiderati nonostante l'osservanza di queste istruzioni, vi preghiamo di informarci in ogni caso, descrivendo le circostanze nel modo più preciso possibile.

Effetti collaterali

Gli effetti collaterali indesiderati di questo prodotto medico sono estremamente rari, se correttamente lavorato e utilizzato.

Se dovete venire a conoscenza di eventuali effetti collaterali indesiderati, anche in casi dubbi, vi preghiamo di informarci in ogni caso, descrivendo le circostanze e i sintomi che li accompagnano nel modo più preciso possibile descrivendo le circostanze nel modo più preciso possibile. I rischi in caso di sovradosaggio non sono noti.

Interazioni

Non è nota un'interazione del prodotto con altri medicinali, farmaci o altre sostanze.

Conservazione

Conservare C-Bond in un luogo fresco e asciutto e proteggerlo dalla luce. Il prodotto deve essere conservato tra 0° C e 22°C.

Durata minima

3 anni

Non usare dopo la data di scadenza.

Varianti

REF|WP4300 1 x 5,0 ml liquido

REF|WP4230 1 x 10,0 ml liquido

Smaltimento

Il materiale non utilizzato può essere indurito e conferito insieme ai rifiuti domestici. Il materiale non indurito deve essere smaltito nei rifiuti dei metacrilati.

Qualsiasi incidente verificatosi in correlazione con il prodotto deve essere segnalato al produttore e all'autorità competente dello Stato membro in cui dimora l'utilizzatore e/o il paziente.



We know how

dent a pharm
Produktionsgesellschaft mbH
Schusterring 35
25355 Barmstedt/Germany
Fon: +(49) 4123/9225-0
Fax: +(49) 4123/9225-48
www.dent-a-pharm.de
info@dent-a-pharm.de

Willmann & Pein GmbH
Schusterring 35
25355 Barmstedt/Germany
Fon: +(49) 4123/9228-0
Fax: +(49) 4123/9228-49
www.wp-dental.de
info@wp-dental.de



Made in Germany
CE 0482
H315 provoca irritazione cutanea
H317 può provocare reazioni allergiche della pelle
H319 causa grave irritazione agli occhi
H335 può irritare le vie respiratorie
H411 velenoso per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

20.10.2024
2024-REV-013

Uputstvo za upotrebu

Ciljna grupa pacijenata

Djeca, adolescenti, odrasli i starije osobe

Predviđeni korisnici

Zubar

Sastav

Kvalitativni podaci:
Oligomerni metakrilati, HEMA, kamforkinon

Kvantitativni podaci u % G/G: Metakrilati 98, aditivi 2

Namjena proizvoda

C-Bond je adheziv s izvrsnim prijanjanjem za dentin i jetkanu caklinu. Poboljšava adheziju između kompozita i površine zuba.

Indikacije

C-Bond se koristi za poboljšanje prijanjanja kompozita na caklinu i dentin. Također poboljšava prijanjanje između stakleno-ionomernog cementnog podpunjenja i kompozitnih punjenja („sendvič-tehnika“).

Kontraindikacije

C-Bond se ne smije primjenjivati u području pulpe.

Karakteristike proizvoda

Stvrđivanje se vrši zračenjem svjetlom.

Specijalne preventivne mjere

Nema

Primjena

Zubna šupljina treba biti pripremljena prema pravilima adhezivne tehnike za punjenje. Zavisno od situacije na dno zubne šupljine treba staviti kalcij-hidroksi pastu (Calcident 450) ili cementno podpunjenje. Caklina se jetka, ispera i nakon toga posuši prema pravilima tehnike za lijepljenje ispuna. Stakleno-ionomerno cementno punjenje ne treba biti jetkano nego samo učinjeno hrapavim.

Nakon što se pripremljena šupljina osuši, nanesite 1-2 kapi sredstva C-Bond koje se stvrđjava svjetлом na blok za miješanje (odmah ponovo zatvorite flašu) i četkicom ili pjenastim peletom nanesite tanak sloj. Višak materijala uklonite suhom četkicom ili peletom. Nakon toga se stvrđjava halogenom lampom (15 sek.).

Svjetlosni uređaji trebaju emitirati 450 nm pri 500m W/cm² i treba ih redovno kontrolirati.

Upozorenja

na preostale rizike

Neophodno je u svakom slučaju pridržavati se napomena o obradi i mjeru opreza, opisanih u pripadajućem uputstvu za upotrebu proizvoda. Ako i uz pridržavanje tih napomena kod pacijenta dođe do pojave neželjene reakcije ili drugih neželjenih događaja, u svakom slučaju nas obavijestite uz što je moguće precizniji opis popratnih okolnosti.

Nuspojave

U slučaju propisne obrade i primjene ovog medicinskog proizvoda, neželjene nuspojave izuzetno su rijetke.

Ako primijetite neželjene nuspojave – čak i u slučajevima sumnje – u svakom slučaju nas obavijestite uz što je moguće precizniji opis popratnih okolnosti i simptoma.

Nisu poznati rizici u slučaju predoziranja.

Interakcije

Nije poznata interakcija proizvoda s drugim medicinskim proizvodima, lijekovima ili drugim supstancama.

Čuvanje

C-Bond čuvati na hladnom i suhom mjestu zaštićenom od svjetla. Proizvod treba čuvati na temperaturi između 0 °C - 22 °C.

Rok upotrebe

3 godine

Proizvod ne upotrebjavati nakon isteka datuma roka trajanja.

Varijante

[REF] WP4300 1 x 5,0 ml tečnosti

[REF] WP4230 1 x 10,0 ml tečnosti

Odlaganje

Neupotrijebjeni materijal se može odložiti s kućnim otpadom nakon što se stvrđne. Neotvrđnuti materijal treba odložiti kao metakrilatni otpad.

Svi ozbiljni incidenti koji su se dogodili u vezi s proizvodom moraju se prijaviti proizvođaču i nadležnom tijelu države članice u kojoj korisnik i/ili pacijent ima sjedište odn. prebivalište.



We know how

dent a pharm
Produktionsgesellschaft mbH
Schusterring 35
25355 Barmstedt/Germany
Fon: +(49) 4123/9225-0
Fax: +(49) 4123/9225-48
www.dent-a-pharm.de
info@dent-a-pharm.de

Willmann & Pein GmbH
Schusterring 35
25355 Barmstedt/Germany
Fon: +(49) 4123/9228-0
Fax: +(49) 4123/9228-49
www.wp-dental.de
info@wp-dental.de



Made in Germany
CE 0482
H315 zaziva iritaciju kože
H317 može izazvati alergijsku kožnu reakciju.
H319 uzrokuje teška oštećenja oka
H335 može izazvati iritaciju respiratoričnih organa
H411 je otrovan za vodene organizme, s dugotrajnim djelovanjem

20.10.2024
2024-REV-013

Instrukcja użytkowania

Grupa docelowa pacjentów

Dzieci, młodzież, dorosli i pacjenci w podeszłym wieku

Przewidywany użytkownik

Stomatolog

Skład

Informacje jakościowe:
Oligomeryczne metakrylany, HEMA, kamforochinon

Informacje ilościowe w % G/G:
Metakrylan 98, dodatki 2

Przeznaczenie produktu

C-Bond to system wiążący o doskonalej adhezji do zębiny i wytrawionego szkliwa. Poprawia adhezję między kompozytem a powierzchnią zęba.

Wskazania

C-Bond służy do poprawy adhezji kompozytów do szkliwa i zębiny. Ponadto poprawia adhezję między cementami do wypełnień glasjonomerowych a wypełnieniami kompozytowymi („technika kanapkowa”).

Przeciwwskazania

C-Bond nie może być stosowany w obszarze miazgi zęba.

Cechy produktu zapewniające właściwy efekt

Utwardzanie przez naświetlanie światłem.

Specjalne środki zapobiegawcze

Brak

Sposób użycia

Ubytek należy opracować zgodnie z zasadami techniki wypełniania adhezyjnego. W zależności od sytuacji w głębkach ubytkach należy zastosować pastę zawierającą wodorotlenek wapnia (Calcident 450) lub cement podkładowy. Szkliwo należy wytrawić, wyptukać, a następnie wysuszyć stosując technikę wiązania i wytrawiania. Wypełnienia z cementu glasjonomerowego nie należy wytrawiać, lecz tylko zszorstkować.

Po wyschnięciu przygotowanego ubytku nakroić 1-2 krople światłoutwardzalnego preparatu C-Bond na bloczek do mieszania (natychmiast ponownie zamknąć buteleczkę) i nałożyć cienką warstwę za pomocą pędzla lub gąbki. Nadmiar usunąć suchym pędzlem lub gąbką. Następnie utwardzić światłem halogenowym (przez 15 sekund). Lampy powinny emitować światło o długości fali 450 nm przy 500 mW/cm² i być regularnie sprawdzane.

Ostrzeżenia

Ryzyko resztkowe

Należy zawsze przestrzegać instrukcji przygotowywania i środków ostrożności opisanych w instrukcji użytkowania dołączonej do produktu. W przypadku wystąpienia u pacjenta reakcji niepożądanej lub innych zdarzeń niepożądanych pomimo przestrzegania niniejszej instrukcji, prosimy o każdorazowe jej zgłoszenie z jak najbardziej szczegółowym opisem okoliczności towarzyszących.

Działania uboczne

W przypadku prawidłowego przygotowania i stosowania niniejszego wyrobu medycznego, niepożądane działania uboczne są niezwykle rzadkie. W przypadku pojawiienia się jakichkolwiek niepożądanych działań ubocznych – nawet w przypadku wątpliwości – prosimy o każdorazowe poinformowanie nas o nich, opisując jak najdokładniej towarzyszące im okoliczności i objawy.

Ryzyko przedawkowania nie jest znane.

Wzajemne oddziaływanie

Wzajemne oddziaływanie produktu z innymi wyrobami medycznymi, lekami lub innymi substancjami nie jest znane.

Przechowywanie

Przechowywać preparat C-Bond w chłodnym, suchym miejscu i chronić przed światłem. Produkt należy przechowywać w temperaturze od 0°C do 22°C.

Data minimalnej trwałości

3 lata

Nie stosować po upływie daty ważności.

Wersje

REF WP4300 1 x 5,0 ml płynu

REF WP4230 1 x 10,0 ml płynu

Utylizacja

Niezużyty materiał można utwardzić i wyrzucić razem z odpadami domowymi. Nieutwardzony materiał należy usuwać jako odpad metakrylanowy.

Wszystkie związane z produktem ciężkie przypadki, które wystąpiły, należy zgłaszać producentowi i do odpowiedniego urzędu państwa członkowskiego, w którym mieszka użytkownik i/lub pacjent.



dent a pharm
Produktionsgesellschaft mbH
Schusterring 35
25355 Barmstedt/Germany
Fon: +(49) 4123/9225-0
Fax: +(49) 4123/9225-48
www.dent-a-pharm.de
info@dent-a-pharm.de

Willmann & Pein GmbH
Schusterring 35
25355 Barmstedt/Germany
Fon: +(49) 4123/9228-0
Fax: +(49) 4123/9228-49
www.wp-dental.de
info@wp-dental.de



Made in Germany
CE 0482
20.10.2024
2024-REV-013
H315 Działa drażniąco na skórę.
H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H319 Działa drażniąco na oczy.
H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki

Manual de instruções

Grupo-alvo de doentes

Crianças, adolescentes, adultos e idosos

Utilizador previsto

Dentista

Composição

Informações qualitativas:
Metacrilatos oligoméricos, HEMA, canforoquinona

informações quantitativas em % G/G:
Metacrilatos 98, aditivos 2

Utilização prevista do produto

C-Bond é um adesivo com excelente aderência à dentina e esmalte gravado. Melhora a adesão entre o compósito e a superfície do dente.

Indicações

O C-Bond é utilizado para melhorar a adesão dos compósitos ao esmalte e à dentina. Melhora também a adesão entre os cimentos de subenchimento de ionómero de vidro e enchimentos compostos („técnica de sanduíche“).

Contraindicações

O C-Bond não deve ser utilizado na zona da polpa.

Características de desempenho do produto

Cura por irradiação com luz.

Medidas de precaução especiais

Nenhuma

Aplicação

A cavidade deve ser preenchida de acordo com as regras da técnica de enchimento adesivo. Em cavidades profundas, consoante a situação deve ser aplicada pasta de hidróxido de cálcio (Calcident 450) ou um cimento de enchimento. De acordo com a técnica etch bond, o esmalte é gravado, enxaguado e depois seco. O enchimento de cimento de ionómero de vidro não deve ser gravado, mas apenas polido.

Quando a cavidade preparada estiver seca, pingam-se 1-2 gotas de C-Bond fotopolimerizável na almofada de mistura (fechar imediatamente o frasco) e aplicam-se numa camada fina com um pincel ou com bolinhas de espuma. Os excedentes são removidos com pincel seco ou com um pellet. Em seguida, curar com luz de halogéneo (15 seg.).

Os dispositivos de luz devem emitir a 450nm a 500mW/cm² e ser controlado regularmente.

Avisos

Riscos residuais

As instruções de processamento e as medidas de precaução descritas nas instruções de utilização fornecidas com o produto devem ser respeitadas em todos os casos devem ser sempre respeitadas. Se, apesar do cumprimento destas instruções, ocorrer uma reação adversa do doente ou outros efeitos indesejáveis, pedimos em qualquer caso a notificação com uma descrição tão pormenorizada quanto possível das circunstâncias.

Efeitos secundários

Os efeitos secundários indesejáveis deste dispositivo médico são extremamente raros se for processado e utilizado corretamente. Se sentir quaisquer efeitos secundários indesejáveis - mesmo em caso de dúvida informe-nos sempre que possível, descrevendo as circunstâncias e os sintomas que os acompanham da forma mais exata possível.

Não são conhecidos riscos em caso de sobredosagem.

Interações

Não se sabe se o produto interage com outros dispositivos médicos, medicamentos ou outras substâncias.

Armazenamento

Conservar o C-Bond num local fresco e seco e protegê-lo da luz. O produto deve ser armazenado entre 0°C - 22°C.

Prazo de validade mínimo

3 anos

Não utilizar após o prazo de validade.

Variantes

[REF] WP4300 1 x 5,0 ml líquido

[REF] WP4230 1 x 10,0 ml líquido

Eliminação

O material não utilizado pode ser curado e eliminado juntamente com o lixo doméstico após a cura. O material não curado deve ser eliminado como resíduo de metacrilato.

Qualquer incidente grave relacionado com o dispositivo deve ser comunicado ao fabricante e à autoridade competente do Estado-membro em que o utilizador e/ou o doente está estabelecido.



dent a pharm
Produktionsgesellschaft mbH
Schusterring 35
25355 Barmstedt/Germany
Fon: +(49) 4123/9225-0
Fax: +(49) 4123/9225-48
www.dent-a-pharm.de
info@dent-a-pharm.de

Willmann & Pein GmbH
Schusterring 35
25355 Barmstedt/Germany
Fon: +(49) 4123/9228-0
Fax: +(49) 4123/9228-49
www.wp-dental.de
info@wp-dental.de



Atenção:
H315 provoca irritação cutânea
H317 pode provocar uma reação alérgica cutânea
H319 provoca irritação ocular grave
H335 pode provocar irritação das vias respiratórias
H411 tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros

Made in Germany

CE 0482

20.10.2024

2024-REV-013

We know how

Инструкция по применению

Целевая группа:

Дети, подростки, взрослые и пожилые люди

Предназначено для использования

врачом-стоматологом

Состав

Компоненты:
олигомерный метакрилат, ГЭМА, камфорохинон

Количественное содержание в % масс. / масс.:
98 % - метакрилат
2 % - добавка

Назначение продукта

C-Bond представляет собой бонд с превосходной адгезией к дентину и протравленной эмали. Он улучшает адгезию между композитным материалом и поверхностью зуба.

Показания к применению

C-Bond предназначен для улучшения адгезии композитных материалов к эмали и дентину. Он также улучшает адгезию между стеклоиономерными цементными материалами и композитными пломбами („сэндвич-техника“).

Противопоказания

Использование бонда в области пульпы запрещено.

Характеристики

Отверждение при воздействии света.

Специальные меры предосторожности

нет

Способ применения

Полость должна быть подготовлена в соответствии с правилами техники адгезивного пломбирования. В зависимости от ситуации в глубокие полости рекомендуется положить пасту на основе гидроксида кальция (Calcident 450) или подпломбировочный цемент. В соответствии с техникой протравливания эмаль необходимо протравить, промыть, а затем хорошо просушить. Пломбы из стеклоиономерного цемента не нужно протравливать, следует придать поверхности лишь некоторую шероховатость.

Препарированную полость необходимо подсушить струей воздуха, затем нанести 1-2 капли полимеризуемого бонда на стекло для смешивания (дозатор флакона следует сразу же закрыть) и с помощью кисточки или маленькой губки тонким слоем распределить материал по обрабатываемой поверхности. Излишки материала удаляются с помощью сухой кисточки или губки. После этого выполняется полимеризация материала с помощью галогенового света (в течение примерно 15 сек.). Полимеризационная лампа должна генерировать поток мощностью 500 мВт/см² с длиной волны 450 Нм, при этом необходимо регулярно проверять её функциональность.

Предостережения и меры предосторожности

Остаточные риски

При применении препарата необходимо соблюдать рекомендации по применению и меры предосторожности, описанные в прилагаемой инструкции. В случае возникновения нежелательной реакции у пациента несмотря на соблюдение всех рекомендаций и указаний, приведенных в инструкции, просьба сообщить нам об этом, как можно точнее описав сопутствующие обстоятельства.

Возможные побочные эффекты

При правильном нанесении и использовании препарата побочные эффекты встречаются крайне редко. Если вам стало известно о нежелательных побочных эффектах - даже в случае сомнений - просьба сообщить нам об этом, как можно точнее описав сопутствующие обстоятельства и симптомы.

Случаи передозировки неизвестны.

Взаимодействие с другими препаратами

Взаимодействие с другими препаратами, лекарственными средствами или веществами неизвестно.

Условия хранения

Хранить в сухом прохладном месте вдали от источников света. Хранить при температуре 0°C - 22°C.

Срок годности

3 года

Не использовать после истечения срока годности.

Формы выпуска

[REF] WP 4300 1 флакон с жидкостью объемом 5,0 мл

[REF] WP 4230 1 флакон с жидкостью объемом 10,0 мл

Утилизация

Неиспользованный материал можно полимеризовать и утилизировать вместе с бытовыми отходами. Не полимеризованный материал утилизируется как отходы метакрилата.

О любых серьезных инцидентах, связанных с продуктом, необходимо сообщать производителю, а также в компетентный орган государства-члена, гражданами которого являются пользователь и/или пациент.



dent a pharm
Produktionsgesellschaft mbH
Schusterring 35
25355 Barmstedt/Germany
Fon: +(49) 4123/9225-0
Fax: +(49) 4123/9225-48
www.dent-a-pharm.de
info@dent-a-pharm.de

Willmann & Pein GmbH
Schusterring 35
25355 Barmstedt/Germany
Fon: +(49) 4123/9228-0
Fax: +(49) 4123/9228-49
www.wp-dental.de
info@wp-dental.de



Made in Germany
CE 0482
20.10.2024
2024-REV-013

H315 Вызывает раздражение кожи
H317 Может вызывать аллергическую кожную реакцию
H319 Вызывает серьёзное раздражение глаз
H335 Может вызывать раздражение дыхательных путей
H411 Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями

We know how