

I

Competence universal®

Istruzioni per l'uso

Competence universal è un composto fotopolimerizzabile e radiopaco ad uso universale per restauri di tutte le classi cavitarie. Grazie all'ottima lavorabilità, è particolarmente indicato per la ditta produttiva allegando una descrizione il più dettagliata possibile dei sintomi e dei disturbi concomitanti. Anche in caso di dubbio!

Garantisce la naturalezza e l'alta elasticità del riempitivo nonché la riduzione della per- dita di volume durante la polimerizzazione.

Indicazioni
Restaura di cavità di ogni classe

Uso consigliato

1. Prima della preparazione, pulire il dente e rimuovere eventuali residui con acqua. Scegliere il colore del dente in base alla scala Vita®. Si consiglia di isolare il campo operatorio con diga di gomma.
2. Preparare la cavità seguendo le regole della tecnica adesiva. Arrotolare i margini smaltati e proteggere le aree in prossimità della polpa.
3. Se necessario, mordenzare secondo la tecnica preferita, ad es. Total-Etch. Seguire le istruzioni per l'uso fornite dal produttore del materiale impiegato.
4. Applicare l'adesivo. (ad es. C-Bond)
5. Se necessario, applicare uno strato di composto (Competence Flow) o compomero fluido. Si consiglia l'impiego di una matrice.
6. Applicare il materiale nel colore selezionato a strati di massimo 2 mm e fotopolimerizzare ogni strato per 20 secondi.
7. Asportare il composto in eccedenza, modelare la forma anatomica e lucidare ad es. con una punta diamantata e con un sistema di punte sequenziali, passando dalle punte a grana grossa a quelle a grana fine. La brillan- tatura può avvenire mediante pasta lucidante (ad es. Vision Paste) e punte o dischi per la lucidatura.

Attenzioni

- La lampada polimerizzante deve avere una lunghezza d'onda d'emissione di 450 nm. La prestazione va controllata regolarmente. La lampada va posta il più vicino possibile alla superficie del materiale di riempimento.
- Non asportare lo strato inibito dall'ossigeno, che garantisce l'adesione dell'appalto successivo.
- Osservare le istruzioni per l'uso degli altri materiali utilizzati in combinazione con Competence universal.

Interazioni
I materiali contengono eugenolo. Evitare l'esposizione all'umidità ed all'aria oleosa, che potrebbe compromettere la polimerizzazione in corrispondenza dei punti di contatto. L'impiego di collanti cationici, rilevatori di placca e clorexidina può causare la comparsa di macchie.

Controindicazioni
L'applicazione di Competence universal è controindicata qualora l'asciugatura o la metodologia d'uso consigliata risultino impossibili. Non apportare trattamenti sulla palpa esposta ed evitare l'applicazione in caso di allergia nota ad uno dei componenti.

Effetti collaterali
Fino ad ora non sono stati riscontrati effetti collaterali. In singoli casi non sono da escludere reazioni diipersensibilità ai componenti del materiale. Evitare che la pasta entri in contatto con la pelle. In caso di contatto accidentale, lavare subito la zona interessata con acqua e sapone. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare subito ed accuratamente con molta

acqua e consultare il medico. Qualora si dovessero riscontrare effetti collaterali indesiderati, pregasi di farne comunicazione alla ditta produttiva allegando una descrizione il più dettagliata possibile dei sintomi e dei disturbi concomitanti. Anche in caso di dubbio!

Avvertenze per la lavorazione
Osservare scrupolosamente le avvertenze per la lavorazione nonché le misure precauzionali contenute nelle istruzioni per l'uso allegate al prodotto. Se ciò nonostante nel paziente dovessero insorgere reazioni avverse o comparire altri eventi indesiderati, si prega di farne segnalazione al produttore allegando una descrizione il più dettagliata possibile dei disturbi concomitanti.

Composizione
Vetroci bario in una matrice BIS-GMA di resine dentali (oligomere Dimethacrylate), pigmenti, additivi, catalizzatore. Percentuale di riempitivo: 76 % del peso = 57 % del volume (0,02 – 1,5 µm).

Classificazione
Competence universal è un prodotto conforme alle norme dello standard ISO 4049 [E].

Stoccaggio
Conservare a temperature inferiori a 25°C. Consumare l'intero contenuto della siringa onde evitare la polimerizzazione del materiale per effetto della luce ambientale. Non usare dopo la data di scadenza.

NOTA
Gli strumenti applicatori (punte, pennelli) si intendono monouso e per un solo paziente. Competence universal è un prodotto conforme alle norme dello standard ISO 4049 [E].

Forme commerciali

[REF] WP4250: Competence universal, Set 4 siringhe da 4,5 g in diversi colori Vita® (A2, A3, A3.5, B2), 10 ml de C-Bond, 2 ml de Extra-Gel 2 ml de Glass-Liner + accessori

[REF] WP4251: Competence universal, Set 4 siringhe da 4,5 g in diversi colori Vita® (A2, A3, A3.5, C2), 10 ml de C-Bond, 2 ml de Extra-Gel 2 ml de Glass-Liner + accessori

[REF] WP4252: Competence universal, Refill, A-1, 4,5g

[REF] WP4253: Competence universal, Refill, A-2, 4,5g

[REF] WP4254: Competence universal, Refill, A-3, 4,5g

[REF] WP4255: Competence universal, Refill, A-4, 4,5g

[REF] WP4294: Competence universal, Refill, B-1, 4,5g

[REF] WP4256: Competence universal, Refill, B-2, 4,5g

[REF] WP4264: Competence universal, Refill, B-3, 4,5g

[REF] WP4257: Competence universal, Refill, B-2, 4,5g

[REF] WP4266: Competence universal, Refill, C-3, 4,5g

[REF] WP4265: Competence universal, Refill, D-2, 4,5g

[REF] WP4258: Competence universal, Refill, D-3, 4,5g

[REF] WP4260: Competence universal, Refill, A-2 opak, 4,5g

[REF] WP4259: Competence universal, Refill, A-3 opak, 4,5g

[REF] WP4261: Competence universal, Refill, Incisal, 4,5g

[REF] WP4267: Competence universal, Refill, B-2 opak, 4,5g

[REF] WP4349: Competence universal, Set, 1 x A3, 4,5g, 1 x 10 ml C-Bond



CE 0482

Made in Germany

Competence universal®

Инструкция по применению

Competence universal – световотверждаемый , рентгеноконтрастный универсальный композит для реставрации полостей всех классов. Его специальные моделировочные свойства делают его особенно подходящим для многослойной техники. Это не только гарантирует естественное и высокоэстетическое ламбирование, но и минимизирует усадку.

Назначение
Реставрация полостей всех классов

Рекомендации по использованию
1. До применения очистите зуб, удалите все остатки с помощью воды. Определите цвет зуба по шкале Vita®. По возможности используйте роббердам.
2. Подготовьте полость в соответствии с общими правилами адгезивной технологии. Закруглите края эмалей и защитите область пульпы.
3. Травите по мере необходимости, в соответствии с вашими предпочтениями в способам, например способом тотального протравливания. Соблюдайте инструкции по применению используемых материалов.
4. Нанесите праймер-бонд (например C-Bond)
5. Сделайте прокладку из тонкого слоя жидкого композита (Competence Flow) или композера по мере необходимости. Мы рекомендуем использовать матрицу.
6. Заполните полость требуемым оттенком, следуя максимальной толщине 2 мм. Полимеризуйте каждый слой в течение 20 секунд.
7. Удаление излишков, контурное и финишное формирование осуществляются, например, алмазным финишером и лубрици лоской умышляющейся зернистости. Зернистая полировка может осуществляться с полировальной пастой (например, Vision Paste) при помощи полировочных чашек/дисков.

Состав
Стоматологическое стекло в основе BIS- GMA матрицы стоматологические смолы (олигомеры диметакрилаты), пигменты, добавки, катализатор . Фактор заполнения : 76 % мас = 57 % по объему (0,02 - 1,5 мкм).

Классификация
Competence universal соответствует требованиям стандарта DIN EN ISO 4049.

Хранение
Хранить при температуре не выше 25 ° C. Разрезать шприцы сразу после использования для предотвращения отверждения от окружающего света. Не использовать после даты истечения срока годности.

ПРИМЕЧАНИЕ
Инструменты для нанесения (наконечники, кисточки) предназначены только для однократового использования.

Внимание

- Полнимеризационные устройства должны испускать свет длиной волны 450 нм и регулярно проверяться. Световод должен быть помещен как можно ближе к ламбировочному материалу.
- Не снимайте обданный кислородом слой, так как он понадобится для связи с другим слоем.
- Соблюдайте инструкциям по применению других материалы, которые вы используете вместе с Competence universal.

Важнействия
Избегайте инсталляции, содержащие эвгенол, воду и масло - они могут препятствовать полимеризации. Использование катянные жидкостей для полоскания рта, препаратов для удаления налета или хлорексидина может вызвать обесцвечивание.

Противопоказания
Применение Competence universal противопоказано в случае невозможности использовать дренаж или рекомендуемую технику применения. Не наносите непосредственно на открытую пульпу и при наличии аллергических реакций на компоненты препарата.

Побочные эффекты
Никаких побочных эффектов не известно на сегодняшний день. Повышенная чувствительность к

Компонентам
не может быть исключена в каждом конкретном случае. Избегайте контакта кожи с пастой. В случае контакта – немедленно промойте водой с мылом. В случае попадания в глаза - немедленно промойте большим количеством воды и обратитесь за медицинской помощью. Если у вас возникли нежелательные эффекты, даже в случае сомнения, мы просим уведомить в каждом отдельном случае, описавой сопутствующее обстоятельства и симптомы как можно детальнее .

Указания по применению
Убедитесь, что инструкции по применению и меры предосторожности, описанные в информации о продукте, строго соблюдаются. Если пациент страдает от побочных эффектов или возникают нежелательные эффекты - даже в случае сомнения - пожалуйста, сообщите нам точное описание обстоятельств и симптомов.

Указания по применению
Убедитесь, что инструкции по применению и меры предосторожности, описанные в информации о продукте, строго соблюдаются. Если пациент страдает от побочных эффектов или возникают нежелательные эффекты - даже в случае сомнения - пожалуйста, сообщите нам точное описание обстоятельств и симптомов.

Указания по применению
Убедитесь, что инструкции по применению и меры предосторожности, описанные в информации о продукте, строго соблюдаются. Если пациент страдает от побочных эффектов или возникают нежелательные эффекты - даже в случае сомнения - пожалуйста, сообщите нам точное описание обстоятельств и симптомов.

Указания по применению
Убедитесь, что инструкции по применению и меры предосторожности, описанные в информации о продукте, строго соблюдаются. Если пациент страдает от побочных эффектов или возникают нежелательные эффекты - даже в случае сомнения - пожалуйста, сообщите нам точное описание обстоятельств и симптомов.

Указания по применению
Убедитесь, что инструкции по применению и меры предосторожности, описанные в информации о продукте, строго соблюдаются. Если пациент страдает от побочных эффектов или возникают нежелательные эффекты - даже в случае сомнения - пожалуйста, сообщите нам точное описание обстоятельств и симптомов.

Указания по применению
Убедитесь, что инструкции по применению и меры предосторожности, описанные в информации о продукте, строго соблюдаются. Если пациент страдает от побочных эффектов или возникают нежелательные эффекты - даже в случае сомнения - пожалуйста, сообщите нам точное описание обстоятельств и симптомов.

Указания по применению
Убедитесь, что инструкции по применению и меры предосторожности, описанные в информации о продукте, строго соблюдаются. Если пациент страдает от побочных эффектов или возникают нежелательные эффекты - даже в случае сомнения - пожалуйста, сообщите нам точное описание обстоятельств и симптомов.

Указания по применению
Убедитесь, что инструкции по применению и меры предосторожности, описанные в информации о продукте, строго соблюдаются. Если пациент страдает от побочных эффектов или возникают нежелательные эффекты - даже в случае сомнения - пожалуйста, сообщите нам точное описание обстоятельств и симптомов.

Competence universal®

Instrukcja użycia

Competence universal jest światłoutwardzalnym, widocznym na zdjęciach RTG, uniwersalnym kompozytem wypełnieniowym, przeznaczonym do odbudowy ubytków wszystkich klas. Dzięki możliwości łatwego modelowania, szczególnie nadaje się do estetycznej odbudowy techniką warstwową. Gwarantuje to nie tylko naturalne i wysoce estetyczne wypełnienie, ale również minimalizację skurczu polimerizacyjnego.

Wskazania
Odbudowa ubytków wszystkich klas

Zalecany sposób użycia
1. Przed preparacją oczyścić ząb, usunąć wszelkie zanieczyszczenia za pomocą strumienia wody. Dobroć odcień według kolorka Vita. Zalecane jest użycie kafardamu.
2. Przygotować ubytek według zasad techniki adhezyjnej. Zaokrąglić krawędzie szklawi i chronić okolice miąższu.
3. Wytrawić zgodnie z preferowaną techniką, np. całkowitego wytrawiania. Przechodzić instrukcją używanego materiału.
4. Zastosować system łączący (np. C-Bond).
5. W razie potrzeby nałożyć podkładową warstwę płynnego kompozytu (Competence Flow) lub kompoera. Zalecane jest użycie formówki.
6. Kompozyt w wybranym kolorze aplikować do ubytku warstwami o grubości nie większej niż 2 mm. Każdą warstwę utwardzać światłem przez 20 sekund.
7. Usunąć nadmiar kompozytu. Nadać ostateczny kształt wypełnienia, używając wiertel diamentowych i elastycznych krążków polskich o coraz drobniejszym nasypie. Wysoki polisk można uzyskać również przy użyciu pasty polskiej Vision Paste.

Wskazania
Odbudowa ubytków wszystkich klas

Wskazania
Odbudowa ubytków wszystkich klas

Wskazania
Odbudowa ubytków wszystkich klas

Wskazania
Odbudowa ubytków wszystkich klas

Wskazania
Odbudowa ubytków wszystkich klas

Wskazania
Odbudowa ubytków wszystkich klas

PL

Competence universal®

Instrukcja użycia

Competence universal jest światłoutwardzalnym, widocznym na zdjęciach RTG, uniwersalnym kompozytem wypełnieniowym, przeznaczonym do odbudowy ubytków wszystkich klas. Dzięki możliwości łatwego modelowania, szczególnie nadaje się do estetycznej odbudowy techniką warstwową. Gwarantuje to nie tylko naturalne i wysoce estetyczne wypełnienie, ale również minimalizację skurczu polimerizacyjnego.

Wskazania
Odbudowa ubytków wszystkich klas

Zalecany sposób użycia
1. Przed preparacją oczyścić ząb, usunąć wszelkie zanieczyszczenia za pomocą strumienia wody. Dobroć odcień według kolorka Vita. Zalecane jest użycie kafardamu.
2. Przygotować ubytek według zasad techniki adhezyjnej. Zaokrąglić krawędzie szklawi i chronić okolice miąższu.
3. Wytrawić zgodnie z preferowaną techniką, np. całkowitego wytrawiania. Przechodzić instrukcją używanego materiału.
4. Zastosować system łączący (np. C-Bond).
5. W razie potrzeby nałożyć podkładową warstwę płynnego kompozytu (Competence Flow) lub kompoera. Zalecane jest użycie formówki.
6. Kompozyt w wybranym kolorze aplikować do ubytku warstwami o grubości nie większej niż 2 mm. Każdą warstwę utwardzać światłem przez 20 sekund.
7. Usunąć nadmiar kompozytu. Nadać ostateczny kształt wypełnienia, używając wiertel diamentowych i elastycznych krążków polskich o coraz drobniejszym nasypie. Wysoki polisk można uzyskać również przy użyciu pasty polskiej Vision Paste.

Wskazania
Odbudowa ubytków wszystkich klas

Wskazania
Odbudowa ubytków wszystkich klas

Wskazania
Odbudowa ubytków wszystkich klas

Wskazania
Odbudowa ubytków wszystkich klas

Wskazania
Odbudowa ubytków wszystkich klas

Wskazania
Odbudowa ubytków wszystkich klas

Wskazania
Odbudowa ubytków wszystkich klas

Competence universal®

Kullanma Talimatı

Competence universal tüm kavite restorasyonlarında kullanılır, ışıık sertleşen, radyopak bir kompozit dolgu maddesidir. Özgün şekillendirilebime özelliği, çoklu renk katmanları tekniği ile çalışmaya çok uygundur. Bu özellik dolguya doğal ve estetik bir görünüm vermekle kalmaz, aynı zamanda polimerizasyon bütümlmesini de minimize eder.

Endikasyon
Tüm kavite tiplerinin restorasyonları

Uygulama
1. Preparasyondan önce diji temizleyin ve temizleme ürünlerini bir su spreyile uzaklaştırın. Vita diş reng ini tespit edin. Mümkün olan bölgelerde rubberdam kullanın.
2. Kavite preparasyonunu adeziv teknolojinin genel kurallarna uygun olarak gerçekleştirin. Mine kenarını yuvarlatın ve derin kavitelere pulpayı koruma altına alın.
3. Terch ettiğiniz tekniğine - örneğin total etch tekniği- uygun olarak castleme yapın. Kullanacağınız mal zeminin kullanma talimatlarına uygun.
4. Bond primerini uygulayın (örneğin C-Bond)
5. İhtiyaca göre aşkırı kompozit (Competence Flow) veya kompozite ince bir tabaka oluşturun. Maltıkis kullanımını önerir.
6. Kaviteyi uygun renkle, 2mm'yi geçmeyecek kalınlıkta tabakalarla doldurun. Her tabakayı 20 saniye nişlayın.
7. Fazlalıkları uzaklaştırma, biçimlendirme ve hassas şekillendirmeler için elmas bilim frezleri veya çor boyutu küçük yumuşak diskler kullanın. Parlak bir bitime işemi için disk ve lastiklere beraber bir par kalma pahi (Visio Paste) kullanılabılır.

Uygulama
1. Preparasyondan önce diji temizleyin ve temizleme ürünlerini bir su spreyile uzaklaştırın. Vita diş reng ini tespit edin. Mümkün olan bölgelerde rubberdam kullanın.
2. Kavite preparasyonunu adeziv teknolojinin genel kurallarna uygun olarak gerçekleştirin. Mine kenarını yuvarlatın ve derin kavitelere pulpayı koruma altına alın.
3. Terch ettiğiniz tekniğine - örneğin total etch tekniği- uygun olarak castleme yapın. Kullanacağınız mal zeminin kullanma talimatlarına uygun.
4. Bond primerini uygulayın (örneğin C-Bond)
5. İhtiyaca göre aşkırı kompozit (Competence Flow) veya kompozite ince bir tabaka oluşturun. Maltıkis kullanımını önerir.
6. Kaviteyi uygun renkle, 2mm'yi geçmeyecek kalınlıkta tabakalarla doldurun. Her tabakayı 20 saniye nişlayın.
7. Fazlalıkları uzaklaştırma, biçimlendirme ve hassas şekillendirmeler için elmas bilim frezleri veya çor boyutu küçük yumuşak diskler kullanın. Parlak bir bitime işemi için disk ve lastiklere beraber bir par kalma pahi (Visio Paste) kullanılabılır.

Uygulama
1. Preparasyondan önce diji temizleyin ve temizleme ürünlerini bir su spreyile uzaklaştırın. Vita diş reng ini tespit edin. Mümkün olan bölgelerde rubberdam kullanın.
2. Kavite preparasyonunu adeziv teknolojinin genel kurallarna uygun olarak gerçekleştirin. Mine kenarını yuvarlatın ve derin kavitelere pulpayı koruma altına alın.
3. Terch ettiğiniz tekniğine - örneğin total etch tekniği- uygun olarak castleme yapın. Kullanacağınız mal zeminin kullanma talimatlarına uygun.
4. Bond primerini uygulayın (örneğin C-Bond)
5. İhtiyaca göre aşkırı kompozit (Competence Flow) veya kompozite ince bir tabaka oluşturun. Maltıkis kullanımını önerir.
6. Kaviteyi uygun renkle, 2mm'yi geçmeyecek kalınlıkta tabakalarla doldurun. Her tabakayı 20 saniye nişlayın.
7. Fazlalıkları uzaklaştırma, biçimlendirme ve hassas şekillendirmeler için elmas bilim frezleri veya çor boyutu küçük yumuşak diskler kullanın. Parlak bir bitime işemi için disk ve lastiklere beraber bir par kalma pahi (Visio Paste) kullanılabılır.

Uygulama
1. Preparasyondan önce diji temizleyin ve temizleme ürünlerini bir su spreyile uzaklaştırın. Vita diş reng ini tespit edin. Mümkün olan bölgelerde rubberdam kullanın.
2. Kavite preparasyonunu adeziv teknolojinin genel kurallarna uygun olarak gerçekleştirin. Mine kenarını yuvarlatın ve derin kavitelere pulpayı koruma altına alın.
3. Terch ettiğiniz tekniğine - örneğin total etch tekniği- uygun olarak castleme yapın. Kullanacağınız mal zeminin kullanma talimatlarına uygun.
4. Bond primerini uygulayın (örneğin C-Bond)
5. İhtiyaca göre aşkırı kompozit (Competence Flow) veya kompozite ince bir tabaka oluşturun. Maltıkis kullanımını önerir.
6. Kaviteyi uygun renkle, 2mm'yi geçmeyecek kalınlıkta tabakalarla doldurun. Her tabakayı 20 saniye nişlayın.
7. Fazlalıkları uzaklaştırma, biçimlendirme ve hassas şekillendirmeler için elmas bilim frezleri veya çor boyutu küçük yumuşak diskler kullanın. Parlak bir bitime işemi için disk ve lastiklere beraber bir par kalma pahi (Visio Paste) kullanılabılır.

Uygulama
1. Preparasyondan önce diji temizleyin ve temizleme ürünlerini bir su spreyile uzaklaştırın. Vita diş reng ini tespit edin. Mümkün olan bölgelerde rubberdam kullanın.
2. Kavite preparasyonunu adeziv teknolojinin genel kurallarna uygun olarak gerçekleştirin. Mine kenarını yuvarlatın ve derin kavitelere pulpayı koruma altına alın.
3. Terch ettiğiniz tekniğine - örneğin total etch tekniği- uygun olarak castleme yapın. Kullanacağınız mal zeminin kullanma talimatlarına uygun.
4. Bond primerini uygulayın (örneğin C-Bond)
5. İhtiyaca göre aşkırı kompozit (Competence Flow) veya kompozite ince bir tabaka oluşturun. Maltıkis kullanımını önerir.
6. Kaviteyi uygun renkle, 2mm'yi geçmeyecek kalınlıkta tabakalarla doldurun. Her tabakayı 20 saniye nişlayın.
7. Fazlalıkları uzaklaştırma, biçimlendirme ve hassas şekillendirmeler için elmas bilim frezleri veya çor boyutu küçük yumuşak diskler kullanın. Parlak bir bitime işemi için disk ve lastiklere beraber bir par kalma pahi (Visio Paste) kullanılabılır.

Uygulama
1. Preparasyondan önce diji temizleyin ve temizleme ürünlerini bir su spreyile uzaklaştırın. Vita diş reng ini tespit edin. Mümkün olan bölgelerde rubberdam kullanın.
2. Kavite preparasyonunu adeziv teknolojinin genel kurallarna uygun olarak gerçekleştirin. Mine kenarını yuvarlatın ve derin kavitelere pulpayı koruma altına alın.
3. Terch ettiğiniz tekniğine - örneğin total etch tekniği- uygun olarak castleme yapın. Kullanacağınız mal zeminin kullanma talimatlarına uygun.
4. Bond primerini uygulayın (örneğin C-Bond)
5. İhtiyaca göre aşkırı kompozit (Competence Flow) veya kompozite ince bir tabaka oluşturun. Maltıkis kullanımını önerir.
6. Kaviteyi uygun renkle, 2mm'yi geçmeyecek kalınlıkta tabakalarla doldurun. Her tabakayı 20 saniye nişlayın.
7. Fazlalıkları uzaklaştırma, biçimlendirme ve hassas şekillendirmeler için elmas bilim frezleri veya çor boyutu küçük yumuşak diskler kullanın. Parlak bir bitime işemi için disk ve lastiklere beraber bir par kalma pahi (Visio Paste) kullanılabılır.

Uygulama
1. Preparasyondan önce diji temizleyin ve temizleme ürünlerini bir su spreyile uzaklaştırın. Vita diş reng ini tespit edin. Mümkün olan bölgelerde rubberdam kullanın.
2. Kavite preparasyonunu adeziv teknolojinin genel kurallarna uygun olarak gerçekleştirin. Mine kenarını yuvarlatın ve derin kavitelere pulpayı koruma altına alın.
3. Terch ettiğiniz tekniğine - örneğin total etch tekniği- uygun olarak castleme yapın. Kullanacağınız mal zeminin kullanma talimatlarına uygun.
4. Bond primerini uygulayın (örneğin C-Bond)
5. İhtiyaca göre aşkırı kompozit (Competence Flow) veya kompozite ince bir tabaka oluşturun. Maltıkis kullanımını önerir.
6. Kaviteyi uygun renkle, 2mm'yi geçmeyecek kalınlıkta tabakalarla doldurun. Her tabakayı 20 saniye nişlayın.
7. Fazlalıkları uzaklaştırma, biçimlendirme ve hassas şekillendirmeler için elmas bilim frezleri veya çor boyutu küçük yumuşak diskler kullanın. Parlak bir bitime işemi için disk ve lastiklere beraber bir par kalma pahi (Visio Paste) kullanılabılır.

Uygulama
1. Preparasyondan önce diji temizleyin ve temizleme ürünlerini bir su spreyile uzaklaştırın. Vita diş reng ini tespit edin. Mümkün olan bölgelerde rubberdam kullanın.
2. Kavite preparasyonunu adeziv teknolojinin genel kurallarna uygun olarak gerçekleştirin. Mine kenarını yuvarlatın ve derin kavitelere pulpayı koruma altına alın.
3. Terch ettiğiniz tekniğine - örneğin total etch tekniği- uygun olarak castleme yapın. Kullanacağınız mal zeminin kullanma talimatlarına uygun.
4. Bond primerini uygulayın (örneğin C-Bond)
5. İhtiyaca göre aşkırı kompozit (Competence Flow) veya kompozite ince bir tabaka oluşturun. Maltıkis kullanımını önerir.
6. Kaviteyi uygun renkle, 2mm'yi geçmeyecek kalınlıkta tabakalarla doldurun. Her tabakayı 20 saniye nişlayın.
7. Fazlalıkları uzaklaştırma, biçimlendirme ve hassas şekillendirmeler için elmas bilim frezleri veya çor boyutu küçük yumuşak diskler kullanın. Parlak bir bitime işemi için disk ve lastiklere beraber bir par kalma pahi (Visio Paste) kullanılabılır.



TR

Competence universal®

Kullanma Talimatı

Uygulama talimatları
Her kağıda ürün için önerilen uygulama talimatlarına ve güvenlik tedbirlerine tam olarak uyduğunuzdan emin olun. Tüm koşullar yerine getirildiği halde hastada yine de istenmeyen reaksiyon veya yan etkiler oluştursa lütfen bize durumu ve bulguları alabildiğince ayrıntılı tanımlayan bir bildirim gönderin.

Çerçik
Dental rezinler (Oligomer dimetakrilat) BIS-GMA bazlı matkisi içine dental cam, pigmentler, katkı mad deleri, katalizör. Dolgu maddesi faktörü: oğnik %76 = hacim %57 (0,02-1,5 mikrometre)

Sınıflandırma
Competence Universal, DIN EN ISO 4049un şartlarına uygundur.

Saklama koşulları
25°C nin üzerinde saklanmamalıdır. İşlem bittikten hemen sonra ıngına uçları çıkartılarak ortam ıgından polimerizasyon önlenmelidir. Son kullanma tarihi geçmiş ürünler kullanılmamalıdır.

Not
Uç veya fırça gibi uygulasyon araçları tek hastada 1 kez kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

Paketleme
[REF] WP4250: Competence universal set, farklı Vita renklerinde 4,5g/ık 4 ıngına (A2, A3, A3.5, B2) 10 ml C-Bond, 2ml extra jel, 2 ml glassliner + aksesuarlar

[REF] WP4251: Competence universal set, farklı Vita renklerinde 4,5g/ık 4 ıngına (A2, A3, A3.5, B2) 10 ml C-Bond, 2ml extra jel, 2 ml glassliner + aksesuarlar

[REF] WP4252: Competence universal, refill, A-1, 4,5g

[REF] WP4253: Competence universal, refill, A-2, 4,5g

[REF] WP4254: Competence universal, refill, A-3, 4,5g

[REF] WP4255: Competence universal, refill, A-3,5 4,5g

[REF] WP4088: Competence universal, refill, A-4 4,5g

[REF] WP4294: Competence universal, refill, B-1, 4,5g

[REF] WP4256: Competence universal, refill, B-2, 4,5g

[REF] WP4264: Competence universal, refill, B-3, 4,5g

[REF] WP4257: Competence universal, refill, C-2, 4,5g

[REF] WP4266: Competence universal, refill, C-3, 4,5g

[REF] WP4265: Competence universal, refill, D-2, 4,5g

[REF] WP4258: Competence universal, refill, D-3, 4,5g

[REF] WP4260: Competence universal, refill, A-2 opak, 4,5g

[REF] WP4259: Competence universal, refill, A-3 opak, 4,5g

[REF] WP4261: Competence universal, refill, Incisal, 4,5g

[REF] WP4267: Competence universal, refill, B-2 opak, 4,5g

[REF] WP4349: Competence universal, Set, 1 x A3, 4,5g, 1 x 10 ml C-Bond

H317
H318
H411

2020-REV-012

BH

Competence universal[®]

Uputstvo za upotrebu

Competence universal je svjetlosnozvrđnjavajući, neprozirni univerzalni kompozit za punjenje koji se koristi za obnovu svih klasa zubnih kanala. Pomoću njegove specifične sposobnosti modeliranja on je posebno prilagođen za višeslojnu i višebojnu tehniku. To ne samo da garantuje prirodno i visoko estetsko punjenje već i minimalno smanjenje polimerizacije.

Indikacije

Obnova svih zubnih kanala

Preporučena procedura

- Prije preparacije, očistiti zub, očistiti sve ostatke čišćenja vodenim sprejem. Vita® zubnu boju ocediti. Preporučuje se korištenje gumene brane gdje je to moguće.
- Pripremiti zubni kanal prema generiranim pravilima adhezivne tehnike. Zaokružiti emajlirane rubove i zaštititi pulpu.
- Gravirate po potrebi, zaviso od tehnike koju preferirate, npr. totalno graviranje. Slijediti upute za upotrebu za materijale koje koristite
- Nanijeti primarni bond (npr. C-Bond)
- Nanijeti tanki sloj kompozita (Competence Flow) ili kompomera po potrebi. Preporučuju se korištenje matrice.
- Popuniti zubni kanal u izabranoj boji u slojevima u maksimalnoj debljini od 2mm. Osvjetliti svaki sloj po 20 sekundi.
- Otklanjanje viška, konture i završna obrada se postiže uz pomoć fleksibilnih kolutića različitih veličina. Poliranje za visoki sjaj se može postići sa pastom za poliranje (npr. Vision pasta) koristeći disкове za poliranje.

Osnovne napomene

- Led lampe bi trebale emitovati 450 nm i redovno se pregledavati. Svjetlo bi se trebalo držati što bliže materijalu za punjenje.
- Ne dirati žtepiće zrako jer su oni potrebni za vezivanje kod nanošenja sledećeg sloja.
- Slijedite instrukcije proizvođača za bilo koji materijal koji se koristi sa Competence universal.

Mjere opreza

Izbjegavati materijale koji sadrže eugenol, vlagu i uljni zrak: oni mogu sprječiti polimerizaciju na kontaktnom području. Korištenje kationske vode za usta, indikatora plakla i klorheksadina mogu dovesti do izbjeljivanja boje.

Kontraindikacije

Upotreba je kontraindicirana kada suha radna površina ili opisana tehnika aplikacije nije moguća. Ne koristiti proizvod na izloženoj pulpi ili ako postoji alergija na bilo koju komponentu proizvoda.

Nuspojave

Do sada nisu poznate nikakve nuspojave. U pojedinim slučajevima nije isključena hipersenzitivnost na komponente materijala. Izbjegavati kontakt paste sa kožom. U slučaju kontakta odmah saprati sa sapunom i vodom. U slučaju kontakta sa očima odmah isprati sa mnogo vode i potražiti pomoć ljekara. Ako ikada bilo kakve neželjene efekte, čak i da samo posumnjate, mi vam molimo da nas obavjestite u svakom slučaju, opisujući simptome što je detaljnije moguće.

Instrukcije za primjenu

Slijedite instrukcije iz uputstva za upotrebu i poduzmite mjere opreza u svim okolnostima. U slučaju neželjenih nuspojava ili drugih reakcija molimo vas da nas obavjestite, po mogućnosti sa tačnim opisom okolnosti i simptomata pod kojim su nastali.



Made in Germany



We know how



Willmann & Pein GmbH

Schusterring 35
25355 Barmstedt/Germany

Fon: +(49) 4123/9228-0
Fax: +(49) 4123/9228-49

www.wp-dental.de
info@wp-dental.de



H317
H318
H411

Gefahr Danger

2020-REV-012

D

Competence universal[®]

Gebrauchsinformation

Competence universal ist ein lichthärtendes, röntgenopakes Universalfüllungscomposit für Restaurationen aller Kavitätlenklassen. Durch seine spezielle Modellierbarkeit ist es bestens geeignet für die Mehrfarbschichttechnik. Dies garantiert nicht nur eine natürliche und hochästhetische Füllung, sondern auch eine Minimierung des Polymerisationschrumpfes.

Indikation

Restauration aller Kavitätlenklassen

Empfohlene Anwendung

- Vor der Präparation den Zahn reinigen, alle Reinigungsrückstände mit Wasserspray entfernen. Vita® Zahnfarbe bestimmen. Die Verwendung von Kofferdam wird empfohlen.
- Kavität entsprechend den allgemeinen Regeln der Adhäsivtechnik vorbereiten. Schmelzränder abschürfen und pulpanahe Bereiche schützen.
- Ätzen Sie ggf. entsprechend der von Ihnen bevorzugten Technik, z. B. Total-Etch. Gebrauchsinformation des verwendeten Materials beachten.
- Haftvermittler auftragen. (z. B. C-Bond)
- Gegebenenfalls Entfüllung aus dünnfließendem Composite (Competence Flow) oder Compomer legen. Die Verwendung einer Matrice wird empfohlen.
- Kavität in der gewünschten Farbe in maximal 2 mm dicken Schichten füllen. Jede Schicht 20 Sekunden lichthärteln.
- Überschussenentfernung, Konturierung und Feinausarbeitung erfolgen z. B. mit Diamantfräserem und flexiblen Scheiben abnehmender Korngröße. Die Hochglanzpolitur kann mit Polierpasten (z.B. Vision Paste) unter Verwendung von Polierkechen/scheiben erfolgen.

Lagerung

Nicht über 25°C lagern. Spritzen nach Gebrauch sofort verschließen, damit das Material nicht durch das Umgebungslicht härtet. Nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums nicht mehr verwenden.

Handelsformen

- REF WP4250: Competence universal, Set 4 Spritzen à 4,5 g in verschiedenen Vita®-Farben (A2, A3, A3.5, B2), 10 ml C-Bond, 2 ml Extra-Gel, 2 ml Glass-Liner + Zubehör
- REF WP4251: Competence universal, Refill, A-1, 4,5g
- REF WP4252: Competence universal, Refill, A-2, 4,5g
- REF WP4253: Competence universal, Refill, A-3, 4,5g
- REF WP4254: Competence universal, Refill, A-3.5, 4,5g
- REF WP4255: Competence universal, Refill, A-3.5, 4,5g
- REF WP4088: Competence universal, Refill, A-4, 4,5g
- REF WP4294: Competence universal, Refill, B-1, 4,5g
- REF WP4256: Competence universal, Refill, B-2, 4,5g
- REF WP4264: Competence universal, Refill, B-3, 4,5g
- REF WP4257: Competence universal, Refill, C-2, 4,5g
- REF WP4266: Competence universal, Refill, C-3, 4,5g
- REF WP4265: Competence universal, Refill, C-3, 4,5g
- REF WP4258: Competence universal, Refill, D-2, 4,5g
- REF WP4294: Competence universal, Refill, B-1, 4,5g
- REF WP4256: Competence universal, Refill, B-2, 4,5g
- REF WP4264: Competence universal, Refill, B-3, 4,5g
- REF WP4257: Competence universal, Refill, C-2, 4,5g
- REF WP4266: Competence universal, Refill, C-3, 4,5g
- REF WP4265: Competence universal, Refill, D-2, 4,5g
- REF WP4258: Competence universal, Refill, D-3, 4,5g
- REF WP4260: Competence universal, Refill, A-2 opak, 4,5g
- REF WP4259: Competence universal, Refill, A-3 opak, 4,5g
- REF WP4261: Competence universal, Refill, Incisal, 4,5g
- REF WP4267: Competence universal, Refill, B-2 opak, 4,5g
- REF WP4349: Competence universal, Set, 1 x A3, 4,5g, 1 x 10 ml C-Bond

Wechselwirkungen

Eugenolhaltige Materialien, Feuchtigkeit und öhaltige Luft vermeiden; sie können die Polymerisation an der Kontaktstelle verhindern. Bei Verwendung von kationischen Mundwässern, Plaque-revelatoren oder Chlorhexidin können Verfärbungen auftreten.

Gegenanzeigen

Das Legen von Competence universal ist kontraindiziert, wenn eine Trockenlegung oder die empfohlene Anwendungstechnik nicht möglich ist. Nicht direkt auf der geöffneten Pulpa oder bei bekannter Allergie gegen einen der Bestandteile verwenden.

Nebenwirkungen

Bisher sind keine Nebenwirkungen bekannt. In Einzelfällen ist eine Hypersensitivität gegen Komponenten des Materials nicht auszuschließen. Hautkontakt mit Paste vermeiden. Bei versehentlichem Kontakt sofort mit Wasser und Seife waschen. Bei Augenkontakt sofort mit viel Wasser spülen und einen Arzt aufsuchen.

Sollten Ihnen unerwünschte Nebenwirkungen – auch in Zweifelfällen – bekannt werden, bitten wir in jedem Fall um Mitteilung unter möglichst genauer Beschreibung der Begleitumstände und Symptome.

Verarbeitungshinweise

Die in der zum Produkt gehörenden Gebrauchsinformation beschriebenen Verarbeitungshinweise sowie Vorsichtsmaßnahmen sind in jedem Fall zu beachten. Sollte es trotz Einhaltung dieser Hinweise zu einer unerwünschten Reaktion beim Patienten kommen oder sonstige unerwünschte Vorkommnisse eintreten, bitten wir in jedem Fall um Mitteilung unter möglichst genauer Beschreibung der Begleitumstände.

Zusammensetzung

Dentilglas in einer BIS-GMA-basierten Matrix aus Dentilharzen (oligomere Dimethacrylate), Pigmente, Additive, Katalysator.

Füllstoffanteil: 76 Gew.-% = 57 Vol.-% (0,02 – 1,5 µm).

Klassifizierung

Competence universal entspricht den Anforderungen nach DIN EN ISO 4049.

Lagerung

Nicht über 25°C lagern. Spritzen nach Gebrauch sofort verschließen, damit das Material nicht durch das Umgebungslicht härtet. Nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums nicht mehr verwenden.

HINWEIS

Die zu dem Produkt gehörenden Applikationshilfen (Kanülen, Einmalpinsel etc.) sind nur zur einmaligen Verwendung an einem einzigen Patienten bestimmt!

Handelsformen

- REF WP4250: Competence universal, Set 4 Spritzen à 4,5 g in verschiedenen Vita®-Farben (A2, A3, A3.5, B2), 10 ml C-Bond, 2 ml Extra-Gel, 2 ml Glass-Liner + Zubehör
- REF WP4251: Competence universal, Set 4 Spritzen à 4,5 g in verschiedenen Vita®-Farben (A2, A3, A3.5, C2), 10 ml C-Bond, 2 ml Extra-Gel, 2 ml Glass-Liner + Zubehör

- REF WP4252: Competence universal, Refill, A-1, 4,5g
- REF WP4253: Competence universal, Refill, A-2, 4,5g
- REF WP4254: Competence universal, Refill, A-3, 4,5g
- REF WP4255: Competence universal, Refill, A-3.5, 4,5g
- REF WP4088: Competence universal, Refill, A-4, 4,5g
- REF WP4294: Competence universal, Refill, B-1, 4,5g
- REF WP4256: Competence universal, Refill, B-2, 4,5g
- REF WP4264: Competence universal, Refill, B-3, 4,5g
- REF WP4257: Competence universal, Refill, C-2, 4,5g
- REF WP4266: Competence universal, Refill, C-3, 4,5g
- REF WP4265: Competence universal, Refill, D-2, 4,5g
- REF WP4258: Competence universal, Refill, D-3, 4,5g
- REF WP4260: Competence universal, Refill, A-2 opak, 4,5g
- REF WP4259: Competence universal, Refill, A-3 opak, 4,5g
- REF WP4261: Competence universal, Refill, Incisal, 4,5g
- REF WP4267: Competence universal, Refill, B-2 opak, 4,5g
- REF WP4349: Competence universal, Set, 1 x A3, 4,5g, 1 x 10 ml C-Bond

GB

Competence universal[®]

Instructions for use

Competence universal is a light curing, x-ray opaque universal filling composite for restorations of all cavity classes. Its special modeling properties make it particularly suited for the multiple shade layer technique. This not only guarantees a natural and highly aesthetic filling, but also minimisation of polymerisation shrinkage.

Indication

Restoration of all cavity classes

Recommended usage

- Prior to preparation, clean the tooth, remove all clearing residues with water spray. Determine the Vita® tooth shade. Use a rubber-dam where possible.
- Prepare the cavity according to the general rules of adhesive technology, round off enamel edges and protect pulp areas.
- Etch as required, according to your preferred technique, e.g. Total-etch. Follow the instructions for use of the materials used.
- Apply bond adhesive, (e.g. C-Bond)
- Apply a lining of thin flowing composite (Competence Flow) or compomer as required. We recommend using a matrix.
- Fill the cavity in the required shade in a maximum 2 mm thickness. Light-cure each layer for 20 seconds.
- Surplus removal, contouring and fine shaping are carried out e.g. with a diamond finisher and flexible discs of decreasing grain size. High-gloss polishing can be carried out with a polishing paste (e.g. Vision Paste) using polishing wools/discs.

Caution

- Light devices should emit at 450 nm and be regularly inspected. The light should be placed as close as possible to the filling material.
- Do not remove the oxygen-inhibited layer, as this is required for the bond with the next layer.
- Follow the instructions for use of the other materials used with Competence universal.

Interactions

Avoid materials containing eugenol, moisture and airborne oil – they can prevent the polymerisation of the contact area. Use of cationic mouth rinses, plaque revealators or chlorhexidine can cause discoloration.

Contraindications

The application of Competence universal is contraindicated if drainage or the recommended application technique cannot be achieved. Do not apply directly on open pulp or if there are any known allergies against one of the components.

Side effects

No side effects are known to date. Hypersensitivity against components of the material cannot be excluded in every case. Avoid skin contact with the paste. In the event of inadvertent contact, wash immediately with soap and water. In the event of eye contact, immediately rinse with plenty of water and seek medical treatment. If you experience any undesired effects, even in case of doubt, we ask for notification in every case, describing the concomitants and symptoms as detailed as possible.

F

Competence universal[®]

Notice d'utilisation

Competence universal est un composite de plombage universel photopolymérisable et est opaque aux rayons X s'adaptant à la restauration de toutes les classes de cavité. Du fait de sa plasticité particulière, il convient parfaitement à la technique d'aposition des couches successives polychromes. Il garantit à la fois un plombage naturel et hautement élastique et un retrait minimal par polymérisation.

Indication

Restauration de toutes les classes de cavités.

Emploi recommandé

- Nettoyer la dent avant la préparation, éliminer tous les résidus du nettoyage en pulvérisant l'eau d'un spray. Déterminer la teinte Vita® de la dent. Il est recommandé d'utiliser une digue dentaire.
- Préparer la cavité en se conformant aux règles générales de la technique adhésive. Travailler les bords de l'émail en biais et protéger les régions voisines de la pulpe.
- Décaper éventuellement à l'aide de votre technique privilégiée, celle du décapage total, par exemple. Observer les recommandations du mode d'emploi pour le matériau utilisé.
- Appliquer le produit qui doit servir au collage. (C-Bond, par exemple).
- Le cas échéant, apposer la couche sous-jacente avec du composite fluide (Competence Flow) ou du Compomer.
- Remplir la cavité par application successive de couches d'une épaisseur maximale de 2 mm, dans la teinte souhaitée. Faire durcir chaque couche à la lumière pendant 20 secondes.
- Éliminer l'excès de matériau par modelage des contours et par mise en forme fine en recourant à des fraiseuses en diamant et des disques souples à granulométrie décroissante, par exemple. Le polissage pour faire briller peut s'effectuer à l'aide de pâtes (une pâte Vision, par exemple) et en recourant à des coupelles ou à des disques à poil.

Consignes à observer impérativement

- S'assurer que les appareils qui génèrent la lumière émettent à 450 nm et font l'objet de contrôles réguliers. Placer la lumière aussi près que possible de la matière de remplissage.
- Ne pas enlever la couche inhibitrice de l'oxygène car elle est nécessaire à la liaison avec la couche suivante.
- Observer les instructions d'emploi des autres matières utilisées conjointement avec Competence universal.

Interactions

Éviter les matériaux renfermant de l'eugénol, de l'humidité ainsi que de l'air contenant de l'huile; ils peuvent empêcher la polymérisation à l'endroit du contact. L'utilisation d'une eau dentifique cationique, de révélateurs de plaque ou de chlorure d'hexidine peut donner lieu à des altérations de la couleur.

Contre-indications

L'application de Competence universal est contre-indiquée lorsqu'il est impossible de parvenir au séchage ou à l'application de la technique recommandée. Ne pas utiliser directement sur la pulpe de nu ou en cas d'allergie connue contre l'un des composants.

Effets secondaires

Jusqu'ici, on ne connaît pas d'effets secondaires. Dans des cas isolés, on ne peut exclure une hypersensibilité à l'égard des composants du matériau. Éviter tout contact de l'épiderme avec la pâte. S'il devait y avoir contact par mégarde,

E

Competence universal[®]

Instrucciones de uso

Competence universal es un material de relleno compuesto universal, radio-opaco y fotopolimerizable para rellenos de todo tipo cavidades. Por su especial susceptibilidad al modelado, es perfectamente idóneo para la técnica de múltiples capas con distintos tonos de color. Esto garantiza no únicamente un relleno natural y altamente estético, sino también una minimización de la contracción a causa de la polimerización.

Indicación

Restauración de cavidades de todos las clases.

Aplicación recomendada

- Antes de la preparación, limpie el diente y elimine todos los restos de la limpieza con choro de agua pulverizada. Determine el tono de color del diente según la escala Vita®. Se recomienda el uso de dique de goma.
- Prepare la cavidad según las reglas generales de la técnica adhesiva. Rebaje en bisel los bordes del esmalte y proteja las áreas pró-ximas a la pulpa.
- Efectúe un grabado si fuera necesario de acuerdo con la técnica que prefiera; p. ej., Total-Etch. Tenga en cuenta la información para el uso del material utilizado.
- Aplique el agente adhesivo. (p. ej., C-Bond)
- Si fuera necesario, coloque una capa de fondo de composite (Competence Flow) o compomer fluido. Se recomienda el uso de una matriz.
- Rellene la cavidad en el color que desee con capas de un espesor máximo de 2 mm. Fotopolimerice cada capa durante 20 segundos.
- La remoción del exceso de material, el conformado y el acabado de precisión se efectúan, p. ej., con fresas de acabado de diamante y discos flexibles de grano decreciente. El pulido de alto brillo puede realizarse con pastas de pulido (p. ej., Vision Paste) usando copas o discos de pulido.

Clasificación

Competence universal cumple las exigencias según DIN EN ISO 4049.

Almacenaje

No almacenar a más de 25°C. Cerrar las jeringas inmediatamente después de usarlas, para que el material no se polimerice por la luz ambiente. No usar después de la fecha de caducidad.

NOTA

El producto perteneciente a la solicitud de ayudas (agujas, capla desechable, etc) son sólo para uso individual en un solo paciente.

Presentaciones comerciales

- REF WP4250: Competence universal, Set 4 jeringas de 4,5 g en distintos tonos de color Vita® (A2, A3, A3.5, B2), 10 ml de C-Bond, 2 ml de Extra-Gel, 2 ml de Glass-Liner + accesorios
- REF WP4251: Competence universal, Set 4 jeringas de 4,5 g en distintos tonos de color Vita® (A2, A3, A3.5, C2), 10 ml de C-Bond, 2 ml de Extra-Gel, 2 ml de Glass-Liner + accesorios
- REF WP4252: Competence universal, Refill, A-1, 4,5g
- REF WP4253: Competence universal, Refill, A-2, 4,5g
- REF WP4254: Competence universal, Refill, A-3, 4,5g
- REF WP4255: Competence universal, Refill, A-3.5, 4,5g
- REF WP4088: Competence universal, Refill, A-4, 4,5g
- REF WP4294: Competence universal, Refill, B-1, 4,5g
- REF WP4256: Competence universal, Refill, B-2, 4,5g
- REF WP4264: Competence universal, Refill, B-3, 4,5g
- REF WP4257: Competence universal, Refill, C-2, 4,5g
- REF WP4266: Competence universal, Refill, C-3, 4,5g
- REF WP4265: Competence universal, Refill, D-2, 4,5g
- REF WP4258: Competence universal, Refill, D-3, 4,5g
- REF WP4260: Competence universal, Refill, A-2 opak, 4,5g
- REF WP4259: Competence universal, Refill, A-3 opak, 4,5g
- REF WP4261: Competence universal, Refill, Incisal, 4,5g
- REF WP4267: Competence universal, Refill, B-2 opak, 4,5g
- REF WP4349: Competence universal, Set, 1 x A3, 4,5g, 1 x 10 ml C-Bond

Efectos secundarios

Hasta ahora no se conocen efectos secundarios. En casos aislados no puede descartarse una hipersensibilidad frente a componentes del material. Evite el contacto de la pasta con la piel.